

TECHNISCHES MERKBLATT

HMK[®] S 35 Farbvertiefer -matt- für innen und außen

BESCHREIBUNG:

HMK[®] S 35 ist eine lösemittelhaltige Konservierung auf Silicon-Acrylbasis. Durch die Farbtonvertiefung wird das Aussehen des Steines wesentlich verbessert. **HMK[®] S 35** ist mit Pinsel oder Schaumstoffrolle sehr leicht zu verarbeiten.

EIGENSCHAFTEN:

HMK[®] S 35 bewirkt eine Farbton- und Strukturvertiefung, die das Aussehen des behandelten Steines wesentlich verbessert und trocknet matt auf. Es vermindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit und wirkt rutschhemmend. **HMK[®] S 35** ist beständig gegen allgemeine Haushaltsverschmutzungen. Gegen Nitroverdünnung, Benzin usw. ist **HMK[®] S 35** nicht beständig. Je nach Belastung ist die Haltbarkeit im Innenbereich mehrere Jahre bei sachgemäßer Pflege mit **HMK[®] P 24 Edel-Steinseife -Wischpflege-**, im Außenbereich ca. 1 Jahr, witterungsbedingt durch die Winterperiode, Frost-Tau-Wechsel und Nässe. **HMK[®] S 35** ist licht- u. wetterbeständig sowie vergilbungsfrei.

EINSATZGEBIET:

HMK[®] S 35 eignet sich für poröses, saugfähiges Material wie sandgestrahlter oder gesägter Marmor und Kalkstein, bruchraue Solnhofener Platten, Porphyrr, Schiefer (kein Ölschiefer), geflammter, gesägter oder geschliffener Granit und Gneis, Sandstein, Waschbeton, Betonwerkstein, Terrazzo usw. innen und außen. Für keramische Erzeugnisse (Klinker, Steinzeug, unglasierte Fliesen, Cotto o.ä.) ist **HMK[®] S 35** nicht geeignet.

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss saugfähig sein, damit **HMK[®] S 35** gut eindringen kann. Bei stark saugenden Untergründen kann mehrfaches Auftragen erforderlich sein. Bei schwach saugenden Flächen kann ein leichter, matter Glanz entstehen. Der Untergrund muss sauber und trocken (ca. 2-4 % Restfeuchte) sein. Schmutz und Fett kann mit **HMK[®] R 55 Grundreiniger -säurefrei-**, Wachs und Öl mit **HMK[®] R 52 Öl- und Wachsentsferner -Paste-**, Zement mit **HMK[®] R 63 Zementschleier-Entferner** (nur bei säurebeständigem Untergrund) abgereinigt werden.

ANWENDUNG:

HMK[®] S 35 wird mit weichem Pinsel oder Schaumstoffrolle satt und gleichmäßig aufgetragen. Es ist darauf zu achten, dass keine Pfützen entstehen. Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vorher abzuschalten, damit **HMK[®] S 35** gut einziehen kann. Die Verarbeitungstemperatur soll zwischen + 12° C und + 25° C liegen. Geräte oder Kleidung mit Universalverdünnung reinigen. **HMK[®] S 35** ist nach ca. 30-60 Minuten staubtrocken und begehbar. Im Bedarfsfall kann **HMK[®] S 35** mit **HMK[®] R 54 Lösefix -wasserlöslich-** entfernt werden. Zur weiteren Reinigungspflege ist **HMK[®] P 24 Edel-Steinseife -Wischpflege-** bestens geeignet.

ERGIEBIGKEIT:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 5-10 m²/Liter.

LAGERUNG:

Kühl und verschlossen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

SICHERHEIT:

Beim Auftragen in Räumen muss für eine gute Durchlüftung gesorgt oder ein geeigneter Atemschutzfilter getragen werden. Genuss- und Lebensmittel vor dem Arbeiten mit **HMK[®] S 35** entfernen (Geruchsannahme vom Lösemittel möglich). Der zurückbleibende Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich.

LIEFERFORM:

1-Liter-Flaschen: 12 Stück im geprüften Umkarton
5-Liter-Kanister: 2 Stück im geprüften Umkarton
10-Liter-Kanister: 1 Stück lose
(alle Verpackungen recyclebar)

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Spezialerzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Bitte legen Sie eine kleine Musterfläche an, um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Beachten Sie bei der Verarbeitung unserer Spezialerzeugnisse auch das Sicherheitsdatenblatt RL 91/155/EWG.